

ETIQUETAS ADHESIVAS FLUOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Producto: Etiquetas Adhesivas Fluor

Papel estucado radiante, fluorescente por una cara, colores rojo, verde, amarillo y naranja.

Adhesivo PH - Permanente, Naturaleza: Caucho

Características Presenta un excelente equilibrio entre su adhesión y cohesión, estable en condiciones de alta humedad, sensible a solventes, rayos UV, altas temperaturas y plastificantes.

Usos o Aplicaciones Etiquetas de uso corriente, con buena fuerza de adhesividad en la mayoría de los sustratos. El adhesivo PH cumple la siguiente regulación ISEGA (Europa) para contacto directo con alimentos secos y húmedos no grasos: Serie de normas EN 1186, EN 13130 y CEN/TS 14234 "materiales y objetos en contacto con alimentos".

Respaldo G62S - Papel Glassine Siliconado

Características papel tipo Glassine (MG), super calandrado, translúcido. Con excelentes propiedades mecánicas (Resistencia a la tensión y dureza).

Usos o Aplicaciones Papel autoadhesivo químico con estucado radiante, es un excelente soporte durante los procesos de impresión "rollo a rollo", troquelado y dispensado automático. La estructura es apta para impresión por Flexografía, tipografía, offset, Impresión variable por láser, fotocopadoras y transferencia térmica. La aplicación de este producto es para etiquetas llamativas para uso promocional donde se requiere alto impacto visual en los puntos de venta y marcación de precios. El adhesivo PH fue desarrollado para ofrecer un adecuado desempeño sobre diversas superficies donde no se requiera una alta exigencia

(COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO)

Propiedades	PR78	Unidad	Variación	Adherencia a Temperatura Ambiente (23 ± 2) °C	
Peso	78	g/m ²	± 4	Papel	Excelente
Calibre	73	µm	± 4	Cartón	Bueno
(RESPALDO)				Vidrio	Excelente
				Metal	Excelente
				Polietileno y Polipropileno	Bueno
				PVC/PC/PET/PS	Bueno
				FRUTAS	Bueno
Propiedades	G62S	Unidad	Variación	Otras Características	Otras Características
Peso	61	g/m ²	± 3	Rango temperatura servicio	-20°C a 60°C *
Calibre	54	µ	± 4	Rango temperatura Aplicación	0°C a 40°C *
Peso	>6.3	kN/m		Adherencia Inicial	Bueno
Calibre	>2.8	kN/m		Cohesión	Bueno
(APLICACIÓN ESTRUCTURA)				Troquelabilidad	Bueno
				Transparencia	Regular
				Vida Útil (Meses)	12
				Regulación	ISEGA
Propiedades	PR78XX0-PH-G62S	Unidad	Variación		
Peso	156	g/m ²	± 7%		
Calibre	141	µm	± 8%		

*Las temperaturas de servicio y aplicación dependen de la compatibilidad del adhesivo con el sustrato.